

АДИНГФАС 3

Декоративен малтер со зарибана структура (2mm)
Изработен на цементно полимерна основа
Одговара на EN 998-1

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

Адингфас 3 е готов малтер на минерална основа, кој се користи за декоративна и заштитна завршна обработка на бетонски, малтерисани, глетувани внатрешни и надворешни ѕидни површини или како завршна обработка кај термоизолационите фасадни системи.

СВОЈСТВА

- еднокомпонентен;
- паропропусен;
- отпорен на мувли, алги и лишаи;
- одлична покривност;
- одлична атхезија за подлогата;
- UV стабилен;
- лесен за изведба;
- економичен;
- во бела боја.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЈСТВО	МЕТОД	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Изглед	-	бел малтер
Јакост на притисок на 28 дена	EN 1015-11	CS II од 1,5-5N/mm ²
Пропустливост на водена пара	EN 1015-19	$\mu \leq 15$
Термичка спроводливост	EN 1756	$\lambda = 0,41 \text{ W/mK}$ при P=50% $\lambda = 0,47 \text{ W/mK}$ при P=70%
Време на сушење при 20°C и релативна влажност од 65%	-	површински на допир 6-8h целосно сушење 24h

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗВЕДБА

ПОГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

Подлогата треба да биде здрава, сува, рамна, чиста, без масти, прашина, лабилни позиции, мрсни флеку, соли и да има фина завршна текстура.

Нова подлога

Кај малтерските подлоги се препорачува малтерот да биде со фино обработена завршна структура, бидејќи нерамнините на подлогата го отежнуваат заридувањето на декоративниот малтер и нема да се добие ефектот од предвидената структура. Новите вградени малтери, како и фасадните глет маси, при нормални услови, на температура од 20°C и релативна влажност на воздухот од 65%, потребно е да созреат најмалку еден ден за секој mm од дебелината.

Стара подлога

Кај старите подлоги потребно е да се отстранат сите лабилни позиции, како и постоечките премази. Доколку постојат оштетувања на подлогата, потребно е тие да се санираат со соодветни материјали и позициите завршно да се порамнат. Задолжително пред вградувањето подлогата треба да се исчисти

Страна 1 од 2

и обезпраши. За полесно отстранување на остатоците од мов, лишаи и слично, препорачуваме површината да се измие со вода под притисок.

ВГРАДУВАЊЕ

Пред нанесување на декоративниот малтер, на површината препорачливо е да се аплицира структурна подлога Хидрофас Грунд. Нанесувањето на Хидрофас Грунд е со четка, ваљак или со распрскување во еден слој. Вградувањето на Адингфас, при температура од 20°C и релативна влажност на воздухот од 65% е по 12 часа од нанесувањето на Хидрофас Грунд. Температурата на подлогата треба да биде од 10-35°C, а влажноста на воздухот не поголема од 50-60%. Изведбата при неповолни временски услови (дожд, магла, силен ветер) не е дозволена.

Адингфас 3 е малтер во прашкаста форма, кој се подготвува со вода, по што се меша со бавен мешач до потполно воедначување. Материјалот треба да одлежи 10-15min, а потоа непосредно пред вградувањето треба да се промеша. Материјалот се нанесува рачно, со рамна метална глетарка. Површината се обработува со зарибување, 10-15 min по нанесувањето (во зависност од порозноста на подлогата и временските услови). За зарибување на површините се користи тврда пластична глетарка, а обработката може да се изработува хоризонтално, вертикално и кружно. Отворено време за обработка на материјалот е 30min. Доколку при изведбата се забележат испакнувања, како резултат од извлекувањето (обработката) на површината, тогаш е потребно неколку минути по зарибувањето овие позиции да се втиснат и повторно да се обработат (заробаат) со лесни потези, користејќи челична глетарка. Обработените површини треба да се заштитат од сонце, силен ветер, дожд и прашина во период од 24h по вградувањето. Заштитата на површините е со завеси.

Надворешните површини обработени со Адингфас се препорачува да се импрегнираат со Фасил В или да се обработат со боен премаз Адингколор Ф, поради обезбедување на водонепропусност на обработените површини.

ОДРЖУВАЊЕ

Површините обработени со Адингфас врз кои е нанесена импрегнација од Фасил В или се обработени со боен премаз Адингколор Ф не бараат посебно одржување, односно прашина и нечистотиите на фасадата можат да се отстранат со метла или со вода.

ПОТРОШУВАЧКА

Хидрофас Грунд - 0,20-0,25 kg/m²

Адингфас 3 – 3,0-3,5 kg/m²

ЧИСТЕЊЕ

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по употребата.

ПАКУВАЊЕ

Хидрофас Грунд: пластична кофа од 25 kg

Адингфас 3: во вентил вреќа од 25 kg

СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории. Рок на употреба 12 месеци.

Опасност по здравјето: Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата (да се користат заштитни ракавици). Материјалот не е токсичен, но при ненадеен контакт, во случај да се контаминираат површини на кожата, тие треба веднаш да се измијат со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош.

Пожар: Адингфас 3 е незапалива течност. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Адингфас 3 се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип на отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на соодветна заштитна опрема.